

**Polietileno de Alta Densidade SHC7260LSL****Descrição:**

A resina SHC7260LS-L é um polietileno de alta densidade desenvolvido para o segmento de injeção. Possui densidade, dureza e rigidez elevados. Sua distribuição estreita de massa molar resulta em baixa tendência à deformação. Este grade tem conteúdo mínimo de carbono de fonte renovável de 94%, determinado conforme ASTM D6866.

**Aplicações:**

Páletes, Industrial, Tampas, Utilidades Domésticas, Capacetes de segurança, Caixas para Uso Geral, Caixas para Uso Industrial, Brinquedos

**Processos:**

Moldagem por Injeção

**Propriedades de Controle:**

Característica	Método	Unidades	Valores
Índice de fluidez (190°C/2,16kg)	D 1238	g/10 min	7,2
Densidade	D 792	g/cm <sup>3</sup>	0,959

**Propriedades Típicas<sup>1</sup>:**

Propriedades de Referência de Placa

Característica	Método	Unidades	Valores
Resistência à Tração no Escoamento (a)	D 638	MPa	29
Alongamento no Escoamento (a)	D 638	%	7,5
Módulo de Flexão Secante a 1% (b)	D 790	MPa	1375
Dureza Shore D (c)	D 2240	-	63
Resistência ao Impacto Izod (b)	D 256	J/m	35
Temperatura de Deflexão Térmica a 0,455 MPa (b)	D 648	°C	74
Temperatura de Amolecimento Vicat a 10 N (b)	D 1525	°C	126

<sup>1</sup> As propriedades típicas se referem ao valor médio dos resultados da propriedade obtidos em nossos laboratórios. Corpos de prova moldados por compressão pelo método ASTM D 4703. Ensaios realizados em placas de: a) 2 mm; b) 3 mm; c) 6 mm. NB = No break.

**Observações Finais:**

1. As informações aqui contidas são dadas de boa fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou como garantia. Apenas as propriedades e os valores que constam no Certificado de Qualidade devem ser considerados como garantia do produto.
2. Para informações regulatórias do produto, consulte o Documento Regulatório ou entre em contato com a área de Serviços Técnicos.
3. Para informações de segurança, manuseio, proteção individual, primeiros socorros e disposição de resíduos, consultar FISPO - Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico.
4. Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Braskem.